

ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH

Lifoflex L 57312

Härteprüfung	58 ±0,3	Shore A
Dichte	0,90 ±2%	g/cm ³
Zugfestigkeit	3	MPa
Reißdehnung	> 550	%

- ** SBS Kautschuk (Styrol-Butadien-Styrol-Blockcopolymer)
- ** Physiologisch unbedenklich eingestellt
- ** Erfüllt Spielzeugnorm EN 71/3
- ** Sporadischer Kontakt mit Lebensmitteln möglich
- ** Halogen- und Schwermetallfrei
- ** Zusätzlich UV-stabilisiert
- ** Geruchsneutral

- Verarbeitung: Je nach Formteil ca. 170°C – 190°C
- Staudruck: ca. 10%
- Einspritzgeschwindigkeit: schnell

Die genannten Werte sind Durchschnittswerte, die durch Pigmente bzw. Additive verändert werden können. Eine Gewähr für genannte Materialeigenschaften kann deshalb nicht gegeben werden.

